



BT-101A/B Enameled Wire Stripper

101A/B 漆包线剥离剂

BT-101A/B 脱漆剂是由二氯甲烷、复合有机酸、抑制挥发剂、助焊剂等组成的脱漆剂，具有包裹性好，脱漆效率高，不蔓延、不飞溅、粘稠度可自行控制等优点。该脱漆剂通过 RoHs 认证，适用于音圈漆包线脱漆。

特性 (Characteristics)

- 速度快，适用于音圈所用 PE\EI 线剥漆。冬天脱漆速度也不影响，适合流水线。
- 剥漆后根部整齐干净，焊锡光亮均匀，返工率极低。
- 常温操作，包裹性好，不飞溅伤害到其它绝缘部分，不向上蔓延，不滴落于传送带上。
- 粘稠度可根据线径大小来调节。
- 环保（经 RoHs 检测合格），气味小。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-101A Enameled Wire Stripper 为乳白色液体；
- BT-101B Enameled Wire Stripper 为米黄色-粉红色-茶黄色-棕色-红褐色膏体。
- 调配方法：1、可在领取物料前 8 小时将少量 BT-101A 灌入 BT-101B 瓶中至瓶颈位置，并用木筷轻轻搅拌。
2、领料后按 BT-101A 比 BT-101B：1 比 2 配比，搅拌均匀即可使用。调配原则是：线径较细可适当多加 101A；线径较粗可适当多加 101B。
3、盛装其混合好的剥离剂不可以用玻璃、陶瓷、金属材质类容器，只能用 PE 材料塑胶瓶。

操作流程 (Technical process)

漆包线 → 沾剥离剂（按规定尺寸） → 放在传送带至漆皮剥落 → 用布擦拭脱掉的漆皮 → 焊锡

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-101A/B 均采用 1L/瓶的强力耐酸碱塑胶瓶包装。12 瓶每箱；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温。
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 最佳使用时间为库存放一个月（不得超过 6 个月），当 101B 变为黄色后，使用效果最佳。
- BT-101B 随着储存时间增加，粘度会增大，颜色由米黄色-粉红色-茶黄色-棕色-红褐色逐渐变化，不影响使用效果。
- BT-101A 随着环境温度而变化，夏天的时候因为温度高，储存一段时间后会变稀，而冬天温度低，脱漆剂会变得稠。温度对脱漆剂影响，还体现在脱漆效果上，一般情况下，夏天的脱漆速度比冬天快。
- 在开盖时应小心瓶内气压冲起瓶盖，应戴上手套轻压瓶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、防护衣、口罩、眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。